

# PRODUKT-INFO



R.H. Lacke GmbH  
Industriestr. 18  
27239 Twistringen  
Telefon (04243) 2088  
Telefax (04243) 8012  
[www.motorradlack.de](http://www.motorradlack.de)

Der sichere Weg für die Spritzlackierung

## Grundfüller

Der Profi weiß warum.

RH...2-Komponenten **GRUNDFÜLLER** grau 10-0026, weiß 10-0042 oder schwarz 10-0059 ist ein schnelltrocknender PUR-ACRYL-Füller, der alle Voraussetzungen für eine optimale Lackierung schafft.

Besondere Eigenschaften:  
extrem **LÖSUNGSMITTELFEST**  
**festkörperreich**  
**ergiebig**

Bereits nach 24 Stunden Trocknung bei 20 °C hat der RH...Grundfüller eine Lösungsmittelfestigkeit erreicht, die zuverlässig gegen das gefürchtete **Anbeizen** (Runzeln/Hochziehen) von Altlackierungen schützt, denn nichts ist ärgerlicher als ein unverhofftes Runzeln!

**RH...2K-Grundfüller immer dann vorspritzen, wenn die Art der Altlackierung und ihr Verhalten gegenüber "Nitro-/Acryl- Lösungsmitteln" unbekannt ist.**

**RH...2K-Grundfüller = Sicherheit am nächsten Tag!**

Untergrund: Roststellen metallisch blank schleifen. GFK-Teile und Altlackierungen mit Siliconentferner reinigen und mattschleifen.

Mischungsverhältnis: 100 Vol.-Teile Grundfüller  
20 Vol.-Teile Härter 29-0009

Topfzeit: gemischtes Material muß innerhalb von 2 Stunden verarbeitet werden

Temperatur: mindestens 15 °C erforderlich

Trocknung: mindestens über Nacht

Verarbeitung mit: Druckluftspritzpistole (2-3 bar) oder PREVAL-Sprayer

Lieferform: SET bestehend aus 315 ml Grundfüller und 60 ml Härter 29-0009